

## TECHNICKÝ LIST

### Zvukovoizolačný pás Tetra K z recyklovanej zmesi PUR a buničiny



Spojenie materiálov, PUR peny, VKM obalov a papiera, vytvára unikátne vlastnosti zvukovoizolačného pásu. Je určený pre ľahké a ťažké typy podláh, pod koberce a plávajúce podlahy rôznych druhov na zlepšenie kročajovej izolácie, ale i ako tepelná a zvukovo-izolačná podložka pri ľahkých podlahách.

Parametre			
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		0,071W/m. K	40-16-0171
Reakcia na oheň		E <sub>fl</sub>	FIRES-RF-062-16-AUNE
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia		NPA	-
Krátkodobá nasiakavosť úplným ponorením		Max. 61% objemu	40-16-0266
Hrúbka pod plávajúcou podlahou	Odchýlka hrúbky d <sub>L</sub>	Max. – 0,3 mm	40-16-0266
	Stlačiteľnosť c	Max. 0,8 mm	STN EN 13501-2
Dynamická tuhosť	Hrúbka 4 mm v štyroch vrstvách, t.j. 16 mm	Max. 28 MN/m <sup>3</sup>	136/16
Zníženie hladiny krokového hluku	Hrúbka 4 mm pod ľahkou plávajúcou podlahou	Min. 17 dB	110/16



KURUC – COMPANY spol. s r.o. 393 Veľké Lovce 941 42

Zapis. Obchod. registra. Okres. Súd v Nitre vložka č. 12654/N

IČO : 36542482 DIČ : SK 2020144907

	Hrúbka 4 mm pod ťažkou plávajúcou podlahou		NPA
Rozmerová stálosť	Zmena hrúbky pri teplote 70°C a 90 % relatívnej vlhkosti	Max. 4%	40-16-0266
Napätie v tlaku pri 10% stlačení – hrúbka 4 mm		Min. 6 kPa	40-16-0266
Objemová hmotnosť		425 kg/m <sup>3</sup> ± 10 %	40-16-0266
Dĺžka		2000 mm + 5 %; -1 %	40-16-0266
Šírka		1200 mm + 3 %; -1 %	40-16-0266
Hrúbka		4 mm ± 0,5 mm	40-16-0266
Dynamická tuhosť podložky		27,1 MN/m <sup>3</sup>	ČSN ISO 9052-1

<b>Oblasť použitia</b>		
A1	podkrovie	
A2, A3	obytné miestnosti	
B1 - B3	kancelárie, pracovné miesta, chodby	
C1 - C3, C5	spoločné priestory	
D1, D2	predajné miesta	
E1	dielne a továrne	

31.5.2016 Uvedené informácie sú platné v dobe vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo uvedené údaje meniť. Za tlačové chyby firma KURUC Company spol. s.r.o. nenesie žiadne zodpovednosti.

Adresa : 393 Veľké Lovce 941 42 Prevádzka : Nitrianská 59 Šurany

Tel: 00421 35 6508030 fax: 00421 6508031 Mail: [kuruc@kuruc.sk](mailto:kuruc@kuruc.sk) Web: [www.kuruc.sk](http://www.kuruc.sk)